

## nekasol® 2

<b>Bezeichnung</b>	<b>nekasol® 2</b> Calciumoxid, CaO Gebrannter Kalk, fein gemahlen	
<b>Hersteller</b>	<b>Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal/Schweiz</b> Tel. +41 55 646 91 11/Fax +41 55 646 92 66/Internet: www.kfn.ch Auskunft: Marketing und Vertrieb/Tel. +41 55 646 92 19 E-Mail: info@kfn.ch	
<b>Chemische Analyse</b>	CaO <sub>gesamt</sub>	96.8 %
	MgO	0.5 %
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.03 %
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.02 %
	SiO <sub>2</sub>	0.1 %
	SO <sub>3</sub>	0.03 %
	Glühverlust	3.1 %
	H <sub>2</sub> O <sub>gesamt</sub>	1.1 %
	CO <sub>2</sub>	2.0 %
<b>Physikalische Daten</b>	Schüttdichte (EN 459-2)	0.9 g/cm <sup>3</sup>
	Siebanalyse (EN 459-2)	
	Rückstand Sieb 0.09 mm	1.4 %
	Reaktivität (Nasslöschkurve analog EN 459-2)	
	t <sub>60</sub> -Wert	0.6 min
<b>Lieferformen</b>	<b>nekasol® 2</b> <b>nekasol® 2</b> <b>nekasol® 2</b>	lose in Säcken à 20 kg in Big Bags à 1000 kg
<b>Bemerkungen</b>	<b>nekasol® 2</b> erfüllt die Anforderungen der EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1). Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Bei den im Merkblatt angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.	

