

MARMORAN Isoliergrund G120



Produktvorteile

- Starke Tiefenwirkung
- Untergrundverfestigend
- Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert)
- Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgenden Beschichtungen

Lösungsmittelhaltige, organisch gebundene, weisspigmentierte Isoliergrundierung für MARMORAN Deckputze und Dispersionsfarben, verarbeitungsbereit.

> Anwendungsgebiet

MARMORAN Isoliergrund G120 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen, Dispersionsfarben oder Tapeten. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich MARMORAN Isoliergrund G120 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten).

> Produkteigenschaften

Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): nach ca. 2-4 Stunden staubtrocken, nach ca. 15 Stunden überarbeitbar. Werkzeuge und Geräte müssen sofort nach Arbeitsende mit Sangajol gereinigt werden. Eintrockneter MARMORAN Isoliergrund G 120 kann mit Nitroverdünner entfernt werden.

Sicherheitsdatenblatt



Sicherheitsdatenblatt MARMORAN Isoliergrund G120

> Verarbeitung

MARMORAN Isoliergrund G 120 wird je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit max. 5% MARMORAN Sangajol G191 verdünnt. Vor der Verarbeitung muss MARMORAN Isoliergrund G120 mit einem Rührholz gut aufgerührt werden. MARMORAN Isoliergrund G 120 wird mit Roller oder Weisselbürste gleichmässig aufgetragen.

> Untergrundvorbereitung

Vor der Applikation von MARMORAN Isoliergrund G 120 muss der Untergrund trocken und frei von Schmutz, Staub usw. sein.

> Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5 °C und über +30 °C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

> Besondere Hinweise

MARMORAN Isoliergrund G 120 ist feuergefährlich. Kann mit max. 5% Kunstharz-Mischfarben abgetönt werden.

Lösungsmittel :

lösungsmittelhaltig

> Verpackungseinheiten



Kessel zu 6 kg, 10 kg oder zu 20 kg. MARMORAN Isoliergrund G120 muss vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 12 Monate lagerfähig.

> Verbrauch / Ergiebigkeit

Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Als Durchschnittswert gilt :

150 - 300 g/m²