

webersys W20



Rolle 1 m x 20 m

Dichtfolie und Dampfbremse

- Rissüberbrückend
- Wasserdampfbremsend
- Schnell überarbeitbar

Farbe

† Gelb

ANWENDUNGSBEREICH

- Als Verbundabdichtung unter Keramik und Naturstein
- Bereiche mit hohem Wasserdampf
- Wand- und Bodenflächen in Badezimmern, Nassräumen sowie privaten und öffentlichen Duschen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rissüberbrückend
- Wasserdampfbremsend
- Schnell überarbeitbar
- Wasserundurchlässig
- Alkalibeständig

WISSENSWERTES VOR APPLIKATION

Bei der anschliessenden Verlegung von keramischen Belägen oder Natursteinen sind Beschädigungen der Abdichtung zu vermeiden. Konstruktiv vorhandene Bauwerksfugen sind mit Dichtbändern zu überarbeiten und deckungsgleich in den Belag zu übernehmen. Verfugung frühestens nach 3 Stunden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken sein. Alle den Haftverbund störenden Stoffe vollständig entfernen und restlos entstauben. Wasserlösliche oder lösemittelhaltige Klebereste sind unbedingt zu entfernen. Saugende Untergründe sind mit **weber grund rapid** und nicht saugende, glatte Untergründe (im Innenbereich) mit **weber haft rapid** vorzubehandeln.

VERARBEITUNG

Den Klebemörtel **weber 3000 rapid-flex** mit einer Zahntraufel (4 mm) auf den Untergrund auftragen, die vorher zugeschnittenen Bahnen in den frischen Klebemörtel einlegen und mit einer Glättkelle andrücken und glattstreichen. Die Dichtfolie muss vollflächig aufliegen, Luftblasen sind zu vermeiden. Die einzelnen Bahnen mit einer Überlappung von 5 cm verkleben.

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Trocken bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung geschützt

MIN. LAGERSTABILITÄT

24 months

BESONDERE HINWEISE

Für die Verarbeitung ist u. a. die SIA 271 zu beachten.

Eigenschaft	Wert
Mattendicke (ca.)	0.45 mm
Min. diffusionsäquivalente Luftschichtdicke gg. Wasserdampf sd	69 m
Dauernassbereicheignung	Ja
Beanspruchungsklasse(n) / Feuchtigkeit	O A0 A B0 B
Farbe	gelb

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

Helpdesk: T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 09.05.2022
PR00065514

