



Fixit 770

Weisskalk-Innenabrieb

Anwendung: Fixit 770 ist ein rein mineralischer Deckputz zum Streichen für den trockenen Innenbereich. Er eignet sich zur Anwendung auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen sowie Trockenbauplatten. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Mineralisch
 - Strukturvielfalt
 - Diffusionsoffen
 - Schnelle, leichte und sichere Verarbeitung
 - Auf Gips, Kalk und Zement
 - Hohe Ergiebigkeit
 - Diverse Körnungen
 - Zum Streichen
 - ECO-zertifiziert

Verarbeitung:



| Technische Daten: | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Verpackungsart | ☐ | | | | | |
| Einheit pro Palette | 40 Sack/Pal. | | | | | |
| Menge pro Einheit | 25 kg/Sack | | | | | |
| Körnung | 0,3 mm | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm |
| Kornstruktur | Schlämmputz | Vollabrieb | Vollabrieb | Vollabrieb | Negativ | Negativ |
| Wasserzugabe | 8 - 9 ltr./Sack | | | | | |
| Verbrauch | 1,5 - 2 kg/m ² | ca. 1,7 kg/m ² | ca. 1,9 kg/m ² | ca. 2,4 kg/m ² | ca. 1,7 kg/m ² | ca. 1,9 kg/m ² |
| Verarbeitungszeit | ca. 90 - 120 min | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Verpackungsart | ☐ | | | | | |
| Einheit pro Palette | 40 Sack/Pal. | | | | | |
| Menge pro Einheit | 25 kg/Sack | | | | | |
| Körnung | 2 mm | | | | | |
| Kornstruktur | Negativ | | | | | |
| Wasserzugabe | 8 - 9 ltr./Sack | | | | | |
| Verbrauch | ca. 2,4 kg/m ² | | | | | |
| Verarbeitungszeit | ca. 90 - 120 min | | | | | |

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weisskalk, Weisszement
 - Zuschlagstoffe: Kalksteinsande
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 770 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand verarbeitet. Bei schwach saugenden Untergründen z.B. Trockenbauplatten wird zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 0,8 Liter Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion pro Sack beigegeben.

Nachbehandlung: Bei extremen Witterungsbedingungen (direkte Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen etc.) sind Massnahmen zum Schutz des frischen Deckputzes erforderlich.



Fixit 770

Weisskalk-Innenabrieb

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Trockenbauplatten und Gipsplatten müssen vor dem Auftrag des Deckputzes vollflächig gespachtelt oder mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze, vorgestrichen werden. Werden bei mineralischen Deckputzen negative Strukturen mit einer Kunststoff-Reibescheibe bearbeitet, muss zwingend eine speziell geeignete Reibescheibe verwendet werden, damit das gewünschte Strukturbild erreicht wird.

Trocknung

Die Abbindezeit von Fixit 770 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei + 20° C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 770 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden.