



Fixit 777


Edelputz extraweiss


Anwendung: Fixit 777 ist ein mineralischer Deckputz geeignet auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert.

- Eigenschaften:**
- Mineralisch und biozidfrei
 - Extraweiss
 - Strukturvielfalt
 - Witterungsbeständig
 - Auf Gips, Kalk und Zement
 - Diverse Körnungen
 - ECO-zertifiziert

Verarbeitung:



Technische Daten:					
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	40 Sack/Pal.				
Menge pro Einheit	25 kg/Sack				
Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm
Kornstruktur	Vollabrieb				
Wasserzugabe	6,5 - 7,5 ltr./Sack (je nach Körnung)				
Verbrauch	ca. 2 kg/m ²	2,2 - 2,5 kg/m ²	2,9 - 3,3 kg/m ²	3,9 - 4,2 kg/m ²	5 - 5,3 kg/m ²
Verarbeitungszeit	ca. 90 min				
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 20				

Verpackungsart					
Einheit pro Palette	40 Sack/Pal.				
Menge pro Einheit	25 kg/Sack				
Körnung	4 - 6 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	0,5 mm
Kornstruktur	Vollabrieb	Negativ	Negativ	Negativ	Rustik
Wasserzugabe	6,5 - 7,5 ltr./Sack (je nach Körnung)				
Verbrauch	5,2 - 5,5 kg/m ²	ca. 2,1 kg/m ²	2,6 - 3 kg/m ²	ca. 3,5 kg/m ²	1,5 - 2 kg/m ²
Verarbeitungszeit	ca. 90 min				
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 20				

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weisskalk, Weisszement
 - Zuschlagstoffe: Marmorsande
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 777 wird mit sauberem Wasser angemischt. Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 1 Liter Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion pro Sack beigegeben werden.



Fixit 777

Edelputz extraweiss

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.). Mineralische Deckputze sind nicht filmkonserviert. Eine absolute Uniformität ist mit mineralischen Deckputzen nicht erreichbar. Im Aussenbereich wird ein 2-maliger Egalisierungsanstrich mit einer geeigneten Fixit-Farbe für ein homogenes Erscheinungsbild und zur Algen- und Pilzprävention generell empfohlen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Gipskartonplatten und Gipsplatten müssen vor dem Auftrag des Deckputzes vollflächig gespachtelt oder mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze vorgestrichen werden. Werden bei mineralischen Deckputzen negative Strukturen mit einer Kunststoff-Reibescheibe bearbeitet, muss zwingend eine speziell geeignete Reibescheibe verwendet werden, damit das gewünschte Strukturbild erreicht wird.

Trocknung
Die Abbindezeit von Fixit 777 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei + 20° C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 777 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden.