

MARMORAN COLORA 1110 excellence

NEU



Reinacrylatfarbe für Bunte Farbtöne

- Wasserabweisend
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Ausgezeichnete Farbstabilität
- Hoch Wetterbeständig
- Alkalibeständig
- Grosse Farbtonauswahl
- Matte hochwertige Reinacrylatfarbe aussen

ANWENDUNGSBEREICH

MARMORAN COLORA 1110 excellence kann auf allen tragfähigen, sauberen und trockenen Untergründe appliziert werden. MARMORAN COLORA 1110 excellence ist eine matte Reinacrylat-Fassadenfarbe mit hoher Farbstabilität. Durch einen hohen Bindemittelanteil werden die Pigmente ausgezeichnet geschützt, der Farbton bleibt stabil und eine mögliche Kreidung wird reduziert. Die geringe Verschmutzungsneigung, die hohe Beständigkeit sorgt für eine hoch wetterbeständige Fassadenbeschichtung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MARMORAN COLORA 1110 excellence matte Reinacrylat-Fassadenfarbe wird in Streichkonsistenz geliefert. Für den 1.Anstrich kann die Farbe, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit ca. 5-10% Wasser verdünnt werden.

WISSENSWERTES VOR APPLIKATION

Vor dem Anstrich von MARMORAN COLORA 1110 excellence Farbe muss der Untergrund tragfähig, trocken und frei von Schmutz und Staub sein. Lose Teile sind mit einer Bürste zu entfernen. Bei einer Nassreinigung ist der Untergrund wieder trocknen zu lassen. Mürbe und sandende Untergründe sind mit MARMORAN Tiefgrund zu behandeln. Von Algen und Pilzen befallene Untergründe sind vorher mit MARMORAN Fassadenschutz-Imprägnierung G840 zu behandeln. MARMORAN COLORA 1110 excellence kann mit allen üblichen Verarbeitungsgeräten appliziert werden. Bei Airless-Spritzen ist ein vorheriges Sieben der Farbe zu empfehlen. Eintrocknete MARMORAN COLORA 1110 excellence Farbe kann mit Nitroverdünner entfernt werden. Bauteile können nicht mit Nitroverdünner gereinigt werden. Sie sind deshalb vorgängig gut abzudecken.

VERBRAUCH/ERGIEBIGKEIT

Für wenig saugende Flächen:	0,200 - 0,400 kg/m ²
Für stark saugende oder grob strukturierte Flächen:	0,400 - 0,600 kg/m ²

VERARBEITUNG

MARMORAN COLORA 1110 excellence matte Reinacrylat-Fassadenfarbe kann mit allen üblichen Verarbeitungsgeräten appliziert werden. Bei Airless-Spritzen ist ein vorheriges sieben der Farbe zu empfehlen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Anstrich sind die Flächen gut zu reinigen. Lose Stellen sind mit der Bürste zu entfernen. Bei Nassreinigung ist der Untergrund wieder durchtrocknen zu lassen. Mürbe und sandende Untergründe sind vorher mit MARMORAN Tiefgrund zu behandeln.

VERPACKUNGSEINHEITEN

Kessel zu 10 kg und 20 kg. MARMORAN COLORA 1110 excellence matte Reinacrylat-Fassadenfarbe muss frostsicher und vor Hitze geschützt gelagert werden. Anbruchgebände sind gut zu verschliessen. Im ungeöffneten Originalgebände ist MARMORAN COLORA Dispersionsfarbe aussen 12 Monate lagerfähig.

EINSCHRÄNKUNGEN / VORSICHT GEBOTEN

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Vor dem Anstrich von MARMORAN COLORA 1110 excellence Farbe muss der Untergrund tragfähig, trocken und frei von Schmutz und Staub sein. Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach dem Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden.

BESONDERE HINWEISE

MARMORAN COLORA 1110 excellence matte Reinacrylat-Fassadenfarbe ist erhältlich in naturweiss und in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion. Auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm). TSR-Farbtöne sind ausschliesslich in unseren cooltec-Qualitäten möglich.

Lösungsmittel: lösungsmittelfrei

Eigenschaft	Wert
Ø Dichte	1.4-1.6 kg/l
Farbtonbeständigkeit nach BFS	A
Wasserdurchlässigkeitsklasse W	W3 – niedrig, ≤ 0.1 kg/(m ² · h0.5)
Wasserdampfdurchlässigkeit nach sd-Wert	V2

Helpdesk:



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 04.02.2021
PR00058512