

## Permafix 124



### Maler-Abdeckband, Papier, 80°C

Für jede Art von Streich- und Lackierarbeiten, für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe (abdecken, bündeln, halten). Dünnes Papier, keine hohen Farbkanten. Der spezielle Kleber sichert ein müheloses, restloses Entfernen innert 2-3 Tagen. Nicht für Naturstein geeignet. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.



für innen	Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)
Klebkraft	

#### Produktbeschreibung

Abdeckband aus imprägniertem Halbkrepp-Papier.

#### Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 80°C
- gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
- keine hohen Farbkanten dank dünnem Trägermaterial

#### Technische Daten

<b>Träger</b>	Halbkrepp-Papier
<b>Kleber</b>	Kautschuk
<b>Banddicke</b>	0.11 mm +/-2%
<b>Gewicht total</b>	93 g/m <sup>2</sup> +/-5%
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	2.4 N/cm +/-10%
<b>Bruchdehnung</b>	9% +/-2%
<b>Reissfestigkeit</b>	30 N/cm +/-10%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	+80°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	+5°C bis +40°C

#### Lieferform

Rollen à 50 m / andere Breiten auf Anfrage

<b>Artikelnummer</b>	6630	6631	6632	6633	6634	6636
<b>Breiten</b>	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm
<b>Rollen/Karton</b>	48	36	36	32	24	24
<b>Artikelnummer</b>	6638	6639				
<b>Breiten</b>	75 mm	100 mm				
<b>Rollen/Karton</b>	16	12				

#### Farbe

beige (gelblich)

## **Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.