




Fixit 455


Zementhaftputz

Anwendung: Fixit 455 wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen, als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze sowie zur Verklebung und Einbettung von EPS/XPS Dämmplatten eingesetzt. Fixit 455 dient als Untergrund für grosse keramische Wandplatten > 1600 cm². Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Praktisch und universell einsetzbar
 - Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliches Sanieren
 - Schnell und unkompliziert einsatzfähig
 - ECO-zertifiziert

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	30 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Wasserzugabe	6 - 7 l/Sack
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	90 - 120 min
Schichtdicke	als Ausgleichsputz mind. 1 mm zum Kleben mind. 5 mm zum Einbetten mind. 3 mm als Haftbrücke 3 - 4 mm

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Portlandzement, Weisskalkhydrat
 - Zuschlagstoffe: Kalksteinsande der Körnung 0 – 1 mm
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 455 wird von Hand oder maschinell verarbeitet.
 Als Ausgleichsputz
 Vollflächig auf zementhaltige Untergründe anwenden. Auf Beton direkt anwendbar.
 Als Haftbrücke
 Mit der Traufel ca. 3 - 4 mm vollflächig auftragen und während dem Abbinden mit einer Wolfs-Zahntraufel horizontal aufreissen. Zur Weiterbeschichtung mindestens 3 Tage warten.
 Kleben
 Im Rand-/Streifenverfahren mit Mittelpatsche. Bei Innendämmungen muss die XPS-Platte mit einer Zahntraufel vollflächig verklebt werden.
 Einbetten
 Das Fixit Armierungsgewebe muss mit einer Schichtdicke von mind. 3 mm eingebettet werden. Die Stösse müssen mind. 10 cm überlappen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.



Fixit 455

Zementhaftputz

Zertifikate:



Herkunft:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.