

## MARMORAN-Grund G111 (streichfertig)



### Produktvorteile

- Für MARMORAN CARRARA Deckputze aussen und innen
- Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe
- Gute Deckkraft; verhindert ein Durchschiemern des Untergrundes
- Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche

MARMORAN Grund G111 ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte, streichfertige Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente.

### > Anwendungsgebiet

Der MARMORAN Grund G 111 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe (z.B. MARMORAN Grundputz, MARMORAN Zementputz, sauber ausgeführter, nicht sandender konventioneller Grundputz), innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen.

### > Produkteigenschaften

Trocknung bei Normalbedingungen (Lufttemperatur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): nach etwa 1-2 Stunden staubtrocken, nach 24 Stunden überarbeitbar. Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden. Eintrockneter MARMORAN Grund G111 kann mit Nitroverdünner entfernt werden.

### Sicherheitsdatenblatt

 Sicherheitsdatenblatt MARMORAN-Grund G111 (streichfertig)

### > Verarbeitung

Der MARMORAN-Grund G 111 wird in der Regel unverdünnt eingesetzt. Vor der Verarbeitung muss der MARMORAN-Grund G 111 mit einem Rührholz gut aufgerührt werden. Wird es aus applikationstechnischen Gründen notwendig, kann die Viskosität der MARMORAN-Grund G 111 durch wenig Wasserzugabe (5-10%) angepasst werden. Verdünnung reduziert aber die Deckkraft des MARMORAN-Grund G 111. Der MARMORAN-Grund 111 wird mit dem Roller, Pinsel oder Spritzpistole (Airless) gleichmässig aufgetragen.

### > Untergrundvorbereitung

Vor der Applikation von MARMORAN Grund G 111 muss der Untergrund trocken, frei von Schmutz und Staub usw. sein.

### > Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

### > Besondere Hinweise

Lösungsmittel :	lösungsmittelfrei
-----------------	-------------------

### > Verpackungseinheiten

Kessel zu 10 kg oder zu 20 kg. MARMORAN Grund G111 muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 12 Monate lagerfähig.



### > Verbrauch / Ergiebigkeit

Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Als Durchschnittswert gilt :	200 - 250 g/m <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------------

### Zugehörige Produkte

#### MARMORAN CARRARA Futura A211

MARMORAN CARRARA Futura Vollabrieb aussen, weiss A211