

MARMORAN Spezialbaukleber KK20



Produktvorteile

- Schnelle Trocknung bei schwachsaugenden Untergründen
- Exzellente Haftzugfestigkeit
- Schnell und leicht zu verarbeiten

MARMORAN Spezialbaukleber KK20 ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe.

> Anwendungsgebiet

MARMORAN Spezialbaukleber KK20 dient als Kleber für alle MARMORAN Aussenisolationen auf schwach saugende Untergründe wie Kunststoffputze, Dispersionsanstriche etc. **MARMORAN Spezialbaukleber KK20** darf nicht als Einbettungsmasse für MARMORAN Aussenisolation eingesetzt werden!

> Produkteigenschaften

Sämtliche Konstruktionsdetails sind so auszubilden, dass eine Feuchtigkeitshinterwanderung der Putzschicht nicht erfolgen kann. Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden. Bauteile können nicht nachträglich gereinigt werden. Sie sind deshalb gut abzudecken. Weitere Angaben zur Klebe- und Einbettungstechnik entnehmen Sie bitte den speziellen Verarbeitungsvorschriften «MARMORAN Aussenisolation».

Sicherheitsdatenblatt

 Sicherheitsdatenblatt MARMORAN Spezialbaukleber KK20

Leistungserklärung

 Leistungserklärung MARMORAN Spezialbaukleber KK20

> Verarbeitung

MARMORAN Spezialbaukleber KK20 (20 kg Gebinde) wird vor dem Verarbeiten mit 6 kg Abbindebeschleuniger KK99 knollenfrei vermischt. Leichte Viskositätsanpassungen durch Zugabe von 1-2 % Wasser vorgenommen werden. Die vermischte Masse wird je nach Arbeitstechnik auf den Untergrund oder auf den Platten aufgezogen. MARMORAN Spezialbaukleber KK20 vermischt mit Abbindebeschleuniger KK99 ist innert etwa 1 1/2 Std. zu verarbeiten.

> Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und stabil sowie frei von losen Bestandteilen sein. Alte Anstrichschichten müssen einwandfrei auf dem Untergrund haften und verseifungsfest sein. Absandende Oberflächen mit MARMORAN Tiefgrund vorbehandeln.

> Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5 °C und über +30 °C erfolgen. Während und nach allen Applikationen muss das Produkt vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

> Besondere Hinweise

Nicht als Einbettungsmasse für Aussenisolation verwenden! Sicherheitshinweis: Haut- und Augenkontakt vermeiden. Daher sind schützende Massnahmen vorzusehen und bei Körperkontakt sind die Stellen sofort mit Wasser zu reinigen.

Lösungsmittel :

Lösungsmittelfrei

> Verpackungseinheiten

Kessel zu 20 kg. **MARMORAN Spezialbaukleber KK20** muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

Zugehörige Produkte

MARMORAN **Abbindebeschleuniger KK99** **zu KK20**

MARMORAN
Abbindebeschleuniger KK99 zu
KK20 ist ein Zusatzstoff, das die
Abbindezeit verkürzt.



> Verbrauch / Ergiebigkeit

Der Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes und der benötigten Schichtstärke. Als Durchschnittswerte gelten folgende Verbrauchszahlen:

- Verklebung von Dämmplatten: 3,5 - 4,5 kg/m²