

MARMORAN CARRARA Vollabrieb B210



Produktvorteile

- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlten Marmors.

> Anwendungsgebiet

MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen.

> Produkteigenschaften

Trocknung bei Normalbedingungen: nach etwa 2-3 Stunden staubtrocken. Eintrockneter MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen kann mit Nitroverdünner entfernt werden. Bauteile können nicht mit Nitroverdünner gereinigt werden. Sie sind deshalb gut abzudecken.

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt MARMORAN CARRARA Vollabrieb B210

Leistungserklärung

Leistungserklärung MARMORAN CARRARA Vollabrieb B210

> Verarbeitung

Das Material ist vor der Verarbeitung durchzurühren. Eine Anpassung der Viskosität kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden. MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen wird mit der rostfreien Stahltraufel in 1,5-facher Kornstärke aufgetragen. Für die Strukturierung kann eine Holz-, Plastik- oder Plexiglasreibe eingesetzt werden. MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Moment der Applikation an während 15-20 Minuten strukturiert werden.

> Untergrundvorbereitung

Vor dem Aufbringen von MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen muss der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein. Normal saugende Untergründe, wie z.B. MARMORAN Grundputz, werden mit MARMORAN Grund vorbehandelt. Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Tiefgrund oder MARMORAN Quarzisoliersperre G145 vorbehandelt. Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird MARMORAN Tiefgrund oder Isoliergrund verwendet.

> Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

> Besondere Hinweise

Farben: MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen ist erhältlich in naturweiss und in den speziell bezeichneten Farbtönen der MARMORAN Farbmusterkollektion. Auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm).

Bei Korngrösse < 2,0 mm wird mit Holzreibe abgerieben.

Lösungsmittel : **lösungsmittelfrei (KEL-CH)**

> Verpackungseinheiten

Kessel zu 25 kg. MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert

Zugehörige Produkte

MARMORAN-Grund G111 (streichfertig)

Für normal saugende Untergründe. Maximal mit 5-10% Wasser verdünnbar!

werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 12 Monate lagerfähig.



> Verbrauch / Ergiebigkeit

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Durchschnittsverbrauch bei:

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 1,0 mm Körnung : | 1,7 - 2,2 kg/m ² |
| 1,5 mm Körnung : | 2,2 - 2,8 kg/m ² |
| 2,0 mm Körnung : | 2,7 - 3,2 kg/m ² |
| 3,0 mm Körnung : | 3,7 - 4,4 kg/m ² |